



PURETEC 34

Spannfalz SF 34

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm



Hellende daken

Ook geschikt voor
zoldervloeren en
houtskeletwanden

- ✓ Aangename verwerking
- ✓ Natuurlijk product
- ✓ Draagt bij tot betere kwaliteit van de binnenlucht
- ✓ Premium verpakking
- ✓ Uitstekende prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,90	100	4.800	1.200	1	5,76	24	138,24	D	2141368
3,50	120	4.400	1.200	1	5,28	24	126,72	D	2141369
4,10	140	4.000	1.200	1	4,80	24	115,20	S	2141370
4,70	160	3.500	1.200	1	4,20	24	100,80	S	2141411
5,25	180	3.200	1.200	1	3,84	24	92,16	S	2141412
5,85	200	2.800	1.200	1	3,36	24	80,64	S	2141413
6,45	220	3.800	1.200	1	4,56	12	54,72	S	2141414
7,05	240	3.000	1.200	1	3,60	12	43,20	D	2141415
7,60	260	2.800	1.200	1	3,36	12	40,32	NS	2141416

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	DIN EN 13162 DIN EN 136501-1 DIN EN 13162	0,034 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	DIN EN 12086 DIN EN 29053	1 MU ≥ 10 kPa.s/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	20 < p < 25	



TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!